

Fiche produit
version 1/01/2015

CRAS
WOODSHOPS

PANNEAU ISOLANT MOU Impregné



PANNEAU ISOLANT MOU Impregné

Caractéristiques générales

- conductivité thermique	inférieur ou égal à 0,050 W/m k
- épaisseur	9,5 mm
- densité	250 kg/m ³ +/- 10%
- émission formaldéhyde	EN 717-1 classe E1
- résistance thermique (m ² K/W)	0,15
- tolérance d'épaisseur	+/- 0,7 mm tot +/- 1,8 mm
- gonflement sur épaisseur après 2h.	inférieur ou égal à 1 mm
- perméabilité à la vapeur d'eau	sec: $\mu=10$ / mouillé: $\mu=5$
- classe de résistance au feu	E
- tolérances	épaisseur conformément EN 823: de -1 jusqu'à 3 mm équerrage conformément EN 824: 5 mm/m longueur conformément EN 822: +/- 2 mm/m largeur conformément EN 822: +/- 1,5 mm planeité conformément EN 825: 6 mm

CRAS
WOODSHOPS



- 1 waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tél 056 60 34 44
- 2 heule@cras.be - Watervan - tél 056 35 81 43
- 3 brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tél 050 31 29 31
- 4 oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tél 059 50 16 45
- 5 merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tél 09 252 21 81
- 6 relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tél 02 460 02 00
- 7 beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tél 011 21 25 52
- 8 halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tél 013 46 02 80
- 9 trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tél 071 36 01 05
- 10 dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tél 056 48 98 31
- 11 manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tél 086 34 94 00
- 12 latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tél 019 69 63 00