

PROGRAMME DE STOCK

**PANNEAUX
LAMELLÉS
COLLÉS**

CRAS

PANNEAUX LAMELLÉS COLLÉS


ATOUPS

- rendement optimal de bois de qualité en collant des longueurs courtes
- 2 faces ponçées = facile à usiner
- stabilité élevée grâce à un collage dans la largeur et dans la longueur
- colles hydrofuges
- taux d'humidité 8 à 12%
- triage stricte = perte limitée
- plusieurs épaisseurs, dimensions et essences possibles
- usage à l'intérieur


APPLICATIONS




Marches



Rebords de fenêtre



Ebrasement



Plan de travail



disponible en stock chez

CRAS

ASSORTIMENT

ESSENCE		EPAISSEUR	LAMELLES	LARGEURS PANNEAU	LONGUEURS PANNEAU	CODE ART.
CHÊNE EUROPÉEN FINGERJOINT	A/B	19 mm	40 mm	1,2 m	4 m	108814
		27 mm	40 mm	0,65 m	3 m	108817
		38 mm	40 mm	1,2 m	4 m	108824
		38 mm	40 mm	0,65 m	3 m	108822
		38 mm	40 mm	0,65 m	4 m	108823
CHÊNE EUROPÉEN NON-ABOUTÉ	A/B	33 mm	40 mm	0,58 m	0,9 m > 4,5 m	/
		35 mm	70 mm	0,65 m	0,9 m > 4,5 m	/
	Karakter	35 mm	40 mm	0,58 m	0,9 m > 4,5 m	/
		35 mm	70 mm	0,65 m	0,9 m > 4,5 m	/
HÊTRE FINGERJOINT	A/B	18 mm	40 mm	1,2 m	4 m	108788
		27 mm	40 mm	1,2 m	4 m	108791
		39 mm	40 mm	1,2 m	4 m	108799
		27 mm	40 mm	0,65 m	3 m	108790
		38 mm	40 mm	0,65 m	3 m	108796
		40 mm	40 mm	0,65 m	4,5 m	108803
HÊTRE NON-ABOUTÉ	A/B	33 mm	50 mm	0,58 m	0,9 m > 4,5 m	/
		35 mm	120 mm	0,65 m	0,9 m > 4,5 m	/
HEVEA FINGERJOINT AUTRES EPAISSEURS SUR DEMANDE EMBALLAGE INDIVIDUEL	A/A et A/B	18 mm		1,1 m	4,5 m	/
		22 mm		1,1 m	4,5 m	/
		33 mm		1,1 m	4,5 m	/
		44 mm		1,1 m	4,5 m	/

- **
- 20 mm = 3 couches, collées et pressées à plat
 - 30 et 40 mm = 5 couches, collées et pressées à plat
 - Horizontalement : plainpressed, Verticalement : side pressed
entrecroisées en nombre impair pour la stabilité

INSTRUCTIONS DE MANUTENTION PANNEAUX MASSIFS COLLÉS



STOCKAGE

- Stocker les panneaux massifs collés dans un endroit couvert, sec et ventilé.
- Température recommandée : entre 0 et 30°C
- Humidité relative recommandée : entre 30 et 60% (selon la température)
- Empiler les panneaux sur une surface plane. La hauteur de la pile ne doit pas dépasser trois fois la largeur des panneaux.



TRANSPORT

Transporter les panneaux dans un conteneur ou un véhicule fermé et propre.



CRAS

CRAS BOIS & PANNEAUX

Industrielaan 5 - BE-8790 Waregem
Tél. +32 56 60 34 44
crasfrance@cras.be

Plus d'info sur [cras.com](https://www.cras.com)

Toutes les informations sont données sous réserve de modifications des spécifications de produit et de la disponibilité. Les photos sont non contractuelles. Cette brochure est la propriété de la société Cras - aucune diffusion sans accord préalable.

version 30.04.24