

# LOTOFA

## Gevingerlast en gelamelleerd hout profielen

DKD / DKKD	KKK / KKKK
 <p>Meerdere lagen van massief hout:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massieve buitenlagen</li> <li>• Middenste lagen gevingerlast en al of niet gelamelleerd</li> </ul>	 <p>Meerdere lagen van massief hout:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle lagen gevingerlast</li> <li>• Enkel de middenste lagen al dan niet gelamelleerd</li> </ul>

Houtsoort:

**Lotofa** (Sterculia rhinopetala)

Afmetingen:

**Lengtes** KKK of KKKK: 5850 mm  
DKD of DKKD: 2150 mm en langer  
**Breedtes:** 66 / 76 / 87 / 95 / 105 / 115 / 125 / 135 / 145 mm  
**Diktes:** 63 / 72 / 84 / 96 mm

Verlijming:

Watervaste verlijming D4: onze verlijming van de houten profielen wordt getest in het TCHIN volgens Europese norm EN 13307/1-2

Toepassingen:

Binnenschrijnwerk: trappen, meubels, werkbladen voor keukens,...  
Buitenschrijnwerk: ramen en deuren, pergola-en carportconstructies,...

Densiteit:

880 kg/m<sup>3</sup> bij RV 12%

Duurzaamheidsklasse:

2 (volgens EN 350)

Stabiliteit:

3,5% radiaal 4,0% tangentiaal (krimp [%] nat naar 12% RV)

Lambdawaarde:

0,18 W/mK

Buigsterkte:

133 N/mm<sup>2</sup>

Elasticiteitsmodulus:

18670 N/mm<sup>2</sup>

**CRAS**  
**WOODSHOPS**



Vind jouw Cras Woodshop in de buurt op  
[www.craswoodshops.be](http://www.craswoodshops.be)

Contacteer ons  
+32 56 60 34 44  
info@craswoodshops.be